

**24263-AY - MB AMARELO OURO (7549) (AMARILLO)**

**Descripción del producto**

Producto concentrado de pigmentos inorgánicos y orgánicos

Compatible con poliolefinas.

Indicación de aplicación Indicado para el uso del 2 al 5% y puede usarse en mayor o menor concentración a través de pruebas.

**Características**

Análisis	Liberación	Método
Tonalidad	De acuerdo con el estándar	CRISTAL - IT 065
Configuración	Pellet	CRISTAL - PS.751.01

**Propiedades**

Análisis	Resultado - Limite	Método
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	2,0 - 2,2	ASTM D792 - 20
Resistencia a la Luz	4	ISO 4892-2
Migración	5	DIN EN 20105 - A03
Resistencia térmica (°C)	200	DIN EN 12877-2

**Requisitos reglamentarios**

Normas / Legislaciones	Conformidad
Libre de metales pesados	Si
REACH (actualización 16/01/2020)	En conformidad
RoHS (2011/65/EC)	En conformidad
RDC 52/2010 - GMC 15/2010	En conformidad
RDC 326/2019 - GMC 39/19	En conformidad LME CAS 1314-13-2 = 5 mg/kg (expresado como zinc) LME CAS 2082-79-3 = 6 mg/kg
RDC 56/2012 - GMC 02/2012	En conformidad LME CAS 00592-41-6 = 3 mg/kg

*Patricia R. Minoncha*

Líder de Pesquisa e Desenvolvimento

CRQ: 13303601

Revisión 1

Fecha 22/06/2021

"LA FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL HÁ SIDO EMITIDA POR VÍA ELECTRÓNICA Y ÉS VÁLIDA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA. PIERDE SU VALOR SI SE LLEVA A CABO QUALQUIER MODIFICACIÓN".

**Siempre recomendamos NUESTRA CONSULTA TÉCNICA.**

Material embalado en sacos de hasta 25 kg. Almacenar en lugar seco, libre de la acción de la luz solar con una temperatura inferior a 50°C. En su embalaje original, el producto conserva sus características durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Los datos contenidos en este informe se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Debido a las numerosas influencias que pueden ocurrir durante el manejo y uso de nuestros productos, se exime el transformador o manejador de realizar sus propias pruebas y controles. La empresa no se hace responsable del uso indebido del producto o de la información que le fue enviada.

*Nota: Cristal Master se reserva el derecho de enviar documentaciones técnicas actualizadas solamente través solicitud del cliente.*

Av. Santos Dumont, 3785 fundos - Fone/Fax: (47) 3451-5000 - 89.219-730 - Joinville - SC