

23350-AP - MB PRETO C/ ANTIOXIDANTE (MB NEGRO C/ ANTIOXIDANTE)

Descripción del producto

Producto de pigmento inorgánico concentrado y aditivos

Compatible com poliolefinas.

Indicación de aplicación Indicado para uso de 2 a 5% y se puede utilizar en mayor o menor concentración mediante ensayos. Este producto fue desarrollado para proteger el polímero contra la degradación termooxidativa durante el proceso de transformación.

Características

Análisis	Liberación	Método
Tonalidad	De acuerdo con el estándar	CRISTAL - IT 065
Configuración	Pellet	CRISTAL - PS.751.01

Propiedades

Análisis	Resultado - Limite	Método
Contenido de cenizas (%)	48,0 - 52,0	CRISTAL - IT 027
Contenido de principio activo (%)	3,2 - 3,8	-
Resistencia a la Luz	8	ISO 4892-2
Migración	5	DIN EN 20105 - A03
Resistencia térmica (°C)	250	DIN EN 12877-2

Requisitos reglamentarios

Normas / Legislaciones	Conformidad
Isento de Metales Pesados	Sí
REACH (atualização 16/01/2020)	En conformidad
RoHS (2015/863/UE)	En conformidad
RDC 52/2010 - GMC 15/2010	En conformidad Límite de aplicación: 5%
RDC 326/2019 - GMC 39/19	En conformidad CAS 2082-79-3 = LME 6 mg / kg CAS 1314-13-2 = LME 5 mg / kg (expresado como zinc)
RDC 56/2012 - GMC 02/2012	En conformidad CAS 592-41-6 = LME 3 mg/kg

Roberto Cristiano Ferrare

Gerente Técnico

CRQ: 13302501

Revisión 0 Fecha 13/11/2020

"LA FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL HÁ SIDO EMITIDA POR VÍA ELECTRÓNICA Y ÉS VÁLIDA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA. PIERDE SU VALOR SI SE LLEVA A CABO QUALQUIER MODIFICACIÓN".

Siempre recomendamos NUESTRA CONSULTA TÉCNICA.

Material embalado en sacos de hasta 25 kg. Almacenar en lugar seco, libre de la acción de la luz solar con una temperatura inferior a 50°C. En su embalaje original, el producto conserva sus características durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Los datos contenidos en este informe se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Debido a las numerosas influencias que pueden ocurrir durante el manejo y uso de nuestros productos, se exime el transformador o manejador de realizar sus propias pruebas y controles. La empresa no se hace responsable del uso indebido del producto o de la información que le fue enviada.

Av. Santos Dumont, 3785 fundos - Fone/Fax: (47) 3451-5000 - 89.219-730 - Joinville - SC